



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

REV. luglio 2013/EU

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
 Sede Amministrativa e Stabilimento:
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
 Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

EVA 50S

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	ISO 845	Kg/m ³	50	+/- 10%
Colore			NERO / BIANCO	
Restringimento lineare dopo 7 gg a 70 °C	ASTM D 1204	%	< 5	
Tensile strength Resistenza alla trazione	ASTM D 412	KPa KG/cmq	600 6,0	
Elongation at break Allungamento a rottura	ASTM D 412	%	200	MIN.
Resistenza alla lacerazione	ASTM D 624	kN/m KG/cm	0,35 3,5	
Compression set	ASTM D 395	%	18	
Resistenza alla compressione al 25%	ASTM 1056/85	KPa KG/cmq	30 0,30	
Campo di temperatura costante / Working temperature range	ASTM D 3575	°C	-30/ + 70	
Assorbimento acqua/ Water absorption	ASTM D 1056	Vol %	2% <5%	
Resistenze		AIR+U.V.	OTTIME	
Shore - OO	ASTM D2240	OO	45	+/- 5

COMPOSIZIONE : EVA+ GOMMA NATURALE CON STRUTTURA CELLULARE CHIUSA
 CODICE DOGANALE : 39211900

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.