



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
 Meccanografico Commercio Estero M9721844  
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
 www.arefoam.it

REV. luglio 2014/OR

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2  
 20084 Lacchiarella (MI)

## HLC 50 R AU

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	50	± 5%
Colore			BIANCO	
Resistenza alla compressione (40%)	ISO 3386-1	kPa	8,0	± 15%
Determinazione della durezza / Indentazione	ISO 2439 Metodo B	N (Newton)	25%	± 15%
			40%	
			65%	
			255	
			320	
			640	
Resa elastica	UNI 6357	%	40	MIN.
Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	140	MIN.
Allungamento a rottura	ISO 1798	%	100	MIN.
Porosità	Esame visivo	n. celle/ cm	17	± 2
Deformazione residua dopo compressione	ISO 1856 Metodo A	%	50%, 22 h, 70°C.	MAX.
			10	

Comportamento al fuoco secondo le norme :

- UNI 9175 Classe 1 IM (con tessuti appropriati)

Prodotto idoneo sia per il settore arredamento sia per il settore automobilistico e della componentistica elettronica (ricordiamo che l'utilizzatore deve verificare l'idoneità all'impiego del materiale in funzione del particolare utilizzo che ne deve fare).

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.