




ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.  
Sede Amministrativa e Stabilimento:  
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:  
Via Salvo D'Acquisto, 2  
20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
Meccanografico Commercio Estero M9721844  
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
www.arefoam.it

REV. Gennaio 2011/NO



## POLILAM PLANK 24

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	DIN 53420	Kg/m <sup>3</sup>	22-24	
Colore			Bianco o antracite	
Tensile strength (Resistenza alla trazione) - Extrusion direction - Cross direction	DIN 53571	N/mm <sup>2</sup>	0,220 0,173	
Compression strength - 25% (4 <sup>th</sup> compression) - 50% (4 <sup>th</sup> compression) - 70% (4 <sup>th</sup> compression)	DIN 53577	N/mm <sup>2</sup>	0,025 0,081 0,212	
Elongation at break - Extrusion direction - Cross direction	DIN 53571	%	68 55	
Water absorption (after 24h)	DIN 53428	Vol %	1,19	
Working temp range	Internal	°C	-30 / + 80	

CODICE DOGANALE : 39211900  
Polietilene a celle chiuse a bassa densità LDPE  
No-cross-linked with closed cell, non dusting, non toxic, odorless  
CFC and HCFC free  
Riciclabile al 100%