



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

Rev. GENNAIO 2012/RE

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

PPI 20 AU				
Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	27 - 31	
Colore			nero	
Compression resistance 40% Resistenza alla compressione	ISO 3386/1	kPa	2.0 – 4.0	
Diametro Cellulare	SS/T.013.4	micron	2300 - 3300	
Ultimate elongation / Allungamento massimo	ISO 1798	%	200	
Tensile strength/ Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	125	
Comportamento alla fiamma Spessore mm 13 (equiparata alla norma ISO 3795)	MVSS 302	mm/min	PASS	
Schiuma di poliuretano reticolata a base poliestere, progettata per svariate applicazioni nella filtrazione. Prodotto ideale per la filtrazione dell'aria nell'industria automobilistica, condizionamento dell'aria, filtrazione delle polveri etc.				
CODICE DOGANALE : 39211310				

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori