



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e PIVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34


info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. gennaio 2008/SA

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

STRATOCELL E

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	DIN 53420	Kg/m ³	24	+/- 10%
Colore			Bianco	
Resistenza a trazione - longitudinale - trasversale	DIN 53571	N/mm ²	0,219 0,170	+/- 10%
Allungamento a rottura - longitudinale - trasversale	DIN 53571	%	67 52	+/- 10%
Resistenza a compressione (a 15 gg dalla data di produzione) 25% (4a compressione) 50% (4a compressione) 70% (4a compressione)	DIN 53577	N/mm ²	0,031 0,089 0,220	+/- 10%
Dimensione celle	BS 4443/1 Met. 4	cells 25 mm	≈ 21	+/- 2%
Assorbimento acqua (after 24h)	DIN 53428	Vol %	1,19	+/- 10%
Creep test (1 psi)	ASTM D-3575-BB	%	< 2 (1 h.) < 5 (24 h.) < 8 (168 h.)	+/- 10%
Temperature di lavoro	Interna	°C	-30 / + 80	
Resistenza termica (24 h. a 70 °C.)	ASTM D-3575-s	%	< 3	

CODICE DOGANALE : 39211900

Polietilene a celle chiuse a bassa densità LDPE CFC and HCFC free Recyclable al 100%
Prodotto idoneo per componenti di salvagenti.

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.