



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.

C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286

Meccanografico Commercio Estero M9721844

Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it

www.arefoam.it

REV. 7-2011/NO



CDH 16

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze	
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	14,7		
Colore			bianco		
Resistenza alla compressione (40%)	ISO 3386-1	kPa	2,4		
Resistenza all'affondamento / Indentazione	ISO 2439	N (Newton)	25%	40%	65%
			75	95	185
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI EN ISO 1796	KPa %	80		
			160		
Rigidezza a compressione	FIAT 9.55260 URL	g/cm ²	39		
Deformazione permanente Compressione al	ISO 1856 Metodo A	%	50%, 22h, 70°C		
			6,0		
Resa elastica	UNI EN ISO 8703	%	45		
Porosità	ESAME VISIVO	n. celle/cm	16		
Schiuma micro cellulare a cellula aperta, di tipo polietere					
CODICE DOGANALE : 39211310					