



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
 C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
 Meccanografico Commercio Estero M9721844  
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
 www.arefoam.it

REV. 2018/OL

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:  
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:  
 Via Salvo D'Acquisto, 2  
 20084 Lacchiarella (MI)

## HLC T 40

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori			Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	38			± 5%
Colore			bianco / antracite			
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351 / ISO 3386	kPa	6,7			± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353 / ISO 2439	N (Newton)	25%	40%	65%	± 15%
			220	270	500	
Resa elastica	UNI 6357 ASTM D-3574	%	53			± 10%
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI 7032 ISO 1798	kPa	160			MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	24			MAX.
Deformazione permanente Compressione al	UNI 6353 ISO 1856	%	50%	75%		MAX.
			2,0	3,0		

Schiuma micro cellulare a cellula aperta, garantisce un discreto confort ed una buona indeformabilità nel tempo

CODICE DOGANALE : 39211310

CERTIFICATO OEKO-TEX STANDARD 100 CLASSE I

Comportamento al fuoco secondo le norme: California Technical Bulletin 117/2013 Section 3



Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.