



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

REV. 4 Marzo 2014

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)



HLC 22 SPUGNA MARE

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori			Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	22			± 5%
Colore			Giallo/tabacco			
Resistenza alla compressione (40%)	UNI EN ISO 3386-1	kPa	3,23			± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI EN ISO 2439 Metodo B	N (Newton)	25%	40%	65%	± 15%
Resa elastica	UNI EN ISO 8307	%				
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1798	kPa				
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 11410	%				
Deformazione residua dopo compressione	UNI EN ISO 1856 Metodo A	%	50%, 22 h, 740 °C.			MAX.
			5,0			

Schiuma di polietere tipo mare particolarmente indicata per i settori della cosmetica, igiene della casa, pulizia industriale.

Ha buone caratteristiche di assorbimento e ritenzione d'acqua, restando flessibile anche una volta asciugata, evidenzia ottime caratteristiche meccaniche sia asciutte

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.