



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

REV. settembre 2016/OK

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

PE 45 X COLORATO

| Caratteristiche | Norme | Unità di misura | Valori | Tolleranze |
|--|------------|-------------------|---|------------|
| Densità | ISO 845 | Kg/m ³ | 46 | +/- 5 |
| Colore | | | antracite/azzurro/ grigio/nero/ bianco naturale/rosso/ verde/giallo/ | |
| Tensile strength Resistenza alla trazione | ISO 1926 | kPa | 272 | |
| Elongation at break Allungamento a rottura | ISO 1926 | % | 180 | |
| Compression strength - at 10% - at 25% - at 50% | ISO 844 | kPa | 70 85 143 | |
| Compression set at 25%, 22h - 0,5 hours - 24 hours | ISO 1856-B | % | 9 3 | |
| Cell size | IE-09 | mm | 0,22 | |
| Working temperature range | Internal | °C | +100 | |
| Water absorption after 28 days | DIN 53428 | Vol % | 1 | |
| Thermal conductivity - at 10°C - at 40°C | ISO 2581 | W/mK | 0,038 0,041 | |
| Shore - OO | IE-08 | OO | ≥60 | |
| Flammability thickness mm 10 | ISO 3795 | mm/min | ≤100 | |

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. settembre 2016/OK

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

CODICE DOGANALE : 39211900

Polietilene reticolato a celle chiuse

Prodotto inerte che non favorisce la proliferazione di microrganismi, non tossico e contaminante.
Il materiale viene prodotto in completa assenza di clorofluorocarburi (C.F.C.)

Durante il processo di schiumatura possono verificarsi delle piccole imperfezioni che sono insite nella lavorazione della materia prima (piccoli buchi).

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.