



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

Rev. Luglio 2017/RE

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
 Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

FIREFLEX T30 - PPI 60

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	29	
Colore			nero	
Compression resistance 40% Resistenza alla compressione	ISO 3386/1	kPa	2.6 – 3.8	
Compression set 50%	ISO 1856/A	%	≤ 9	
Diametro Cellulare	SS/T.013.4	micron	740 - 1080	
Elongation at break / Allungamento a rottura	ISO 1798	%	240	
Tensile strength/ Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	110	
Flammability (thickness at mm 13)	UL 94	mm/min	HF1	

Schiuma di poliuretano reticolata a base polietere, con eccellenti proprietà di resistenza al fuoco e ottime prestazioni nel settore acustico

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori