



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
 Meccanografico Commercio Estero M9721844  
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
 www.arefoam.it

REV. FEBBRAIO 2019/OL



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.  
 Sede Amministrativa e Stabilimento:  
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:  
 Via Salvo D'Acquisto, 2  
 20084 Lacchiarella (MI)

## AS 21(Antistatico)

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m3	21	± 5%
Colore			rosa	
Resistenza alla compressione (40%)	UNI EN ISO 3386-1	kPa	4,0	± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI EN ISO 2439 met.B	N (Newton)	25%	± 15%
			40%	
Resa elastica	UNI EN ISO 8307	%	35	± 10%
Resistenza alla trazione / Carico di rottura	UNI EN ISO 1798	kPa	140	MIN.
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1798 DIN 53571	%	190	MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	34	MAX.
Deformazione permanente Compressione al	UNI EN ISO 1856	%	50%	MAX.
			75%	
Resistenza elettrica superficiale	CEI EN 62631-3-2	Ohm	< 10 <sup>10</sup>	

CODICE DOGANALE : 39211310

### Durabilità

Le caratteristiche antistatiche delle schiume antistatiche si mantengono inalterate per molto tempo e sono influenzate principalmente dalle condizioni di stoccaggio ed impiego. La resistenza superficiale rimane pressoché inalterata almeno fino a 5 anni dalla data di produzione.

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.