



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/518734

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

REV. Settembre 2016/OK

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
 Sede Amministrativa e Stabilimento:
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
 Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)



FOAM EV45 X

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	ISO 845	Kg/m ³	45	+/- 5
Colore			NERO	
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 1926	kPa	255	
Elongation at break Allungamento a rottura	ISO 1926	%	250	
Compression strength - at 10% - at 25% - at 50%	ISO 844	kPa	28 52 95	
Compression set at 25%, 22h - 0,5 hours - 24 hours	ISO 1856-B	%	15 3	
Cell size	IE-09	mm	0,35	
Working temperature range	Internal	°C	+65	
Water absorption after 28 days	DIN 53428	Vol %	1	
Thermal conductivity - at 10°C - at 40°C	ISO 2581	W/mK	0,038 0,041	
Shore - OO	IE-08	OO	≥40	

CODICE DOGANALE : 39211900 Polietilene reticolato a celle chiuse addizionato E.V.A.

Durante il processo di schiumatura possono verificarsi delle piccole imperfezioni che sono insite nella lavorazione della materia prima (piccoli buchi).

Prodotto inerte che non favorisce la proliferazione di microrganismi, non tossico e contaminante.

Il materiale viene prodotto in completa assenza di clorofluorocarburi (C.F.C.)

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.