



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. gennaio 2019 /CH

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)



HLC F 16

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze		
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	15,5	± 5%		
Colore			bianco			
Resistenza alla compressione (40%)	UNI EN ISO 3386-1 (ex 6351)	kPa	2,8	± 15%		
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI EN ISO 2439 (ex 6353)	N (Newton)	25% 90	40% 115	65% 225	± 15%
Resistenza alla trazione / Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1798 (ex UNI 7032)	kPa	86	MIN.		
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI EN ISO 1798 (ex UNI 7032)	%	222	MIN.		
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI EN ISO 3385 (ex 6356)	%	36	MAX.		
Deformazione permanente Compressione al 50%	UNI EN ISO 1856 (ex 6352)	%	6,1	MAX.		
Resa elastica	UNI EN ISO 8307 (ex 6357)	%	35	MIN.		

Schiuma micro cellulare a cellula aperta, garantisce confort ed indeformabilità nel tempo
Conforme alle direttive Reach (Regulation EC n. 1907/2006), Rohs, e alla nuova direttiva 2015/863/EU.
CODICE DOGANALE: 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.