



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

REV. Maggio2019/OL

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

HLC/ NIR 26 S					
Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori		Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	26,5		± 5%
Colore			Verde chiaro		
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351	kPa	3,4		± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353	N (Newton)	25%	40%	± 15%
			65%	115	
Resa elastica	UNI 6357 ASTM D-3574	%	50		± 10%
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI 7032 ISO 1798	kPa	90		MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	28		MAX.
Deformazione permanente Compressione al	UNI 6352 ISO 1856	%	50%	75%	MAX.
			2,0	3,0	
<p>Schiume microcellulare a cellula aperta di tipo convenzionale. Poliuretano a base polietere che garantisce un buon confort ed eccellente indeformabilità nel tempo.</p> <p>Certificati :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oeko-Tex Standard 100 Classe 1, • Hyggen Germany • Certipur <p>Comportamento al fuoco secondo la norma : California Technical Bulletin 117/203 Section 3</p> <p>CODICE DOGANALE : 39211310</p>					

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.