



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

REV. settembre 2016/OK

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

PE 30 X COLORATO

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	ISO 845	Kg/m ³	33	+/- 4
Colore			Verde/giallo/rosso/ /azzurro/arancio/ bianco naturale/ magenta/antracite/ grigio/nero/	
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 1926	kPa	190	
Elongation at break Allungamento a rottura	ISO 1926	%	132	
Compression strength - at 10% - at 25% - at 50%	ISO 844	kPa	44 57 108	
Compression set at 25%, 22h - 0,5 hours - 24 hours	ISO 1856-B	%	10 4	
Cell size	IE-09	mm	0,24	
Working temperature range	Internal	°C	+100	
Water absorption after 28 days	DIN 53428	Vol %	1	
Thermal conductivity - at 10°C - at 40°C	ISO 2581	W/mK	0,036 0,040	
Shore - OO	IE-08	OO	≥51	
Flammability spessore mm 10	ISO 3795	mm/min	≤100	

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. settembre 2016/OK

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

CODICE DOGANALE : 39211900

Polietilene reticolato a celle chiuse

Prodotto inerte che non favorisce la proliferazione di microrganismi, non tossico e contaminante.
Il materiale viene prodotto in completa assenza di clorofluorocarburi (C.F.C.)

Durante il processo di schiumatura possono verificarsi delle piccole imperfezioni che sono insite
nella lavorazione della materia prima (piccoli buchi).

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.