



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. MARZO 2013/OL



PF 40 ARANCIO

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori			Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	38			± 5%
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351	kPa	5,0			± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353	N (Newton)	25%	40%	65%	± 15%
			165	200	360	
Resa elastica		%	62			± 10%
Resistenza alla trazione / Carico di rottura	UNI 7032	kPa	105			MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	20			MAX.
Deformazione permanente compressione al	UNI 6353	%	50%	75%		MAX.
			1,5	2,0		

Schiuma microcellulare a cellula aperta di tipo convenzionale. Le elevate prestazioni di elasticità e di indeformabilità, abbinate ad un elevato confort, rendono questi poliuretani eccellenti per le più sofisticate esigenze nel settore dell'arredamento e del bedding.

Comportamento al fuoco secondo le norme:

- CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 SEZ. 3

Contenuto della norma: prova della sigaretta e combustione di una seduta più schienale

Settore di applicazione della norma: settore arredamento (stato della California)

CODICE DOGANALE: 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.