



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844 REV. maggio 2019/OL
 Trib. Milano

info@arefoam.it
 www.arefoam.it



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
 Sede Amministrativa e Stabilimento:
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
 Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

SR 75

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	75	± 5%
Colore			Bianco/ Nero antracite	
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351	kPa	14,0	± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353	N (Newton)	25%	± 15%
			470	
Resa elastica	UNI 6357 ASTM D-3574	%	54	± 10%
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI 7032 ISO 1798	kPa	190	MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	22	MAX.
Deformazione permanente Compressione al	UNI 6353 ISO 1856	%	50%	MAX.
			1,0	
Comportamento al fuoco secondo le norme	MVSS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302		PASSA	

Schiume microcellulare a cellula aperta ad elevato contenuto tecnologico. Poliuretano che si presta ad applicazioni nel settore dell'insonorizzazione, dell'imballaggio, nell'edilizia, calzaturiero, arredamento e bedding. CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.