



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
 Meccanografico Commercio Estero M9721844  
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
 www.arefoam.it

REV. 15/8/2006-qu

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2  
 20084 Lacchiarella (MI)

## CONDUTTIVO MORBIDO LD

| Caratteristiche            | Norme | Unità di misura   | Valori                                 | Durata dei valori |
|----------------------------|-------|-------------------|--|-------------------|
| Densità*                   |       | Kg/m <sup>3</sup> | 26                                     |                   |
| Colour                     |       |                   | Black                                  |                   |
| Surface resistance (Rs)    |       | Ω                 | 10 <sup>3</sup> to 10 <sup>5</sup>     | permanente        |
| Volume resistance (Rv)     |       | Ω                 | 10 <sup>4</sup>                        | permanente        |
| pH water extract           |       |                   | 6,0                                    |                   |
| Auto ignition temp. degree |       | °C                | 220                                    |                   |
| Specific gravity (water=1) |       |                   | 0,02 – 0,06                            |                   |
| Condition to avoid         |       |                   | Open flames, temp. in excess of °C 200 |                   |

Note :soft flexible, carbon impregnated open cell polyurethane non corrosive foam. An ideal form of cushion packaging providing mechanical and electrical protection.  
 Used for storage of delicate goods needing ESD protection.

CONFORMS TO STANDARDS :BS EN 61340-5-1:2001

CODICE DOGANALE : 39231000

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.