



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
 Meccanografico Commercio Estero M9721844  
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
 www.arefoam.it

Rev. marzo 2008/RE

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2  
 20084 Lacchiarella (MI)



## DRYFEEL F

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	28 – 32	
Colore			beige	
Compression resistance 40% Resistenza alla compressione	ISO 3386/1	kPa	6 – 9	
Diametro Cellulare	SS/T.013.4	micron	2800 – 3800	
Ultimate elongation/ Allungamento massimo	ISO 1798	%	90	
Tensile strength/ Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	100	
Compression set 50% Deformazione permanente	ISO 1856/A	%	20	

**Dryfeel®** è adatto per applicazioni in ambienti umidi come ad esempio:

- arredamenti da giardino
- cuscini nautici
- campeggio
- cuscini e materassini da spiaggia o per piscine

**CODICE DOGANALE : 39211310**

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.