



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

Rev. marzo 2013/OL

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
 Sede Amministrativa e Stabilimento:
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
 Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)



E.C. 30 TABACCO

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori			Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	30			± 5%
Colore			tabacco			
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351	kPa	3,0			± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353	N (Newton)	25%	40%	65%	± 15%
			90	115	210	
Resa elastica	UNI 6357 ASTM D-3574	%	62			± 10%
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI 7032 ISO 1798	kPa	120			MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	20			MAX.
Deformazione permanente Compressione al	UNI 6352 ISO 1856	%	50%	75%		MAX.
			3,5	4,5		

COMPORAMENTO AL FUOCO SECONDO LE NORME : (senza aggiunta di ritardanti di fiamma)

- -MVSS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302
- -CALIFORNIA TECHNICAL BULLETTIN 117 Sez. A e D
- -UNI 9175 (CLASSE 1 IM)
- -IMO Resolution IMO A 65(16)

CODICE DOGANALE : 39211310
 OEKO-TEX STANDARD 100 CLASSE 1

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.