



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
Meccanografico Commercio Estero M9721844  
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
www.arefoam.it

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.  
Sede Amministrativa e Stabilimento:  
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:  
Via Salvo D'Acquisto, 2  
20084 Lacchiarella (MI)



REV. /SA

## ETHAFOAM 105 kg

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori
Densità	ASTM D3575-08 Suffix W ISO 845:2006	Kg/m <sup>3</sup>	105
Resistenza a compressione - Vertical 10% - Vertical 25% - Vertical 50%	ASTM D3575-08 Suffix D ISO 7214-07	kPa	240 270 400
Resistenza a compressione - Vertical 10% (4 <sup>th</sup> comp.) - Vertical 25% (4 <sup>th</sup> comp.) - Vertical 50% (4 <sup>th</sup> comp.)	ISO 3386 parte 1 DIN 53577	kPa	55 220 760
Deformazione permanente - Compressione al 50% - Compressione al 25%	ASTM D3575-08 Suffix B (50%) ISO 1856-2000 (25%)	%	< 15 < 8
Compressione a carico statico (Compressive creep) - 168 h - 1000 h	ASTM D3575-08 Suffix BB	%	< 5 (3,55 psi/24,8 kg/dm <sup>2</sup> ) < 10 (10 psi/70 kg/dm <sup>2</sup> )
Resistenza termica	ASTM D3575-08 Suffix S ISO 2796	%	<2
Resistenza a trazione longitudinale e trasversale	ASTM D3575-08 Suffix T ISO 1798-08	kPa	500 718
Allungamento a rottura longitudinale e trasversale	ASTM D3575-08 Suffix T ISO 1798-08	%	45 42
Resistenza allo strappo (MD/CD)	ASTM D3575-08 Suffix G	N/cm	52 53
Assorbimento D'acqua (Water absorption)	ASTM D3575-08 Suffix L ISO 2896-1986	Volume %	<1

Note : schiuma di polietilene perforato a celle chiuse, inodore e senza CFC, con ottime caratteristiche che garantiscono l'ammortizzazione degli urti, smorzamento delle vibrazioni, proprietà isolanti e galleggianti.

L'imballo grazie alle sue peculiarità può essere usato più volte. La schiuma di polietilene è un prodotto reticolato realizzato con polietilene a bassa densità e può facilmente essere riciclato.

Inattaccabile dalla maggior parte degli agenti chimici, non abrasiva. Riciclabile al 100%

Il prodotto non è adatto al contatto con alimenti o prodotti farmaceutici.

CODICE DOGANALE : 39211900

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.