



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F.e PIVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it
 REV. 2016/EU

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
 Sede Amministrativa e Stabilimento:
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
 Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

EVA 200

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori
Densità	ISO 845-88 ASTM D 3575	Kg/m ³	170/180
Composizione			E.V.A. + PE ESPANSO con struttura a celle chiuse
Resistenza a rottura	ASTM D 624	KPa KG/cm ²	2600 26
Allungamento a rottura	ASTM D 412	%	>150
Campo di temperatura costante		°C	-10 / + 70
Assorbimento d'acqua	ASTM D 1056	Vol. %	4,30
Resistenza a lacerazione	ASTM D 624	kN/m kg/cm	0,83 8,3
Resistenze		AIR+U.V OZONO	OTTIME 168 H/200 pphm
Resistenza alla compressione al 25%	ASTM 1056/85	kg/cm ² kPa	1,40 1400
Deformazione dopo compressione al 25%		%	2
Durezza shore OO		-	85 (+/-5%)
Norme internazionali	EN 71 parte 1:1998 EN 71 parte 2:2003		Pass

CODICE DOGANALE : 40081100

CARTELLA COLORI : visibile sul sito www.arefoam.it

Il prodotto ha ottime resistenze ai raggi U.V. (negli anni i colori tendono a schiarirsi)

E' conforme alla normativa Reach.

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.