



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
 Meccanografico Commercio Estero M9721844  
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
 www.arefoam.it

REV. Marzo2013/OL

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.  
 Sede Amministrativa e Stabilimento:  
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:  
 Via Salvo D'Acquisto, 2  
 20084 Lacchiarella (MI)

HLC/25 SD					
Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori		Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	25		± 5%
Colore			bianco		
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351	kPa	5,2		± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353	N (Newton)	25%	40%	± 15%
			65%	170	
Resa elastica	UNI 6357 ASTM D-3574	%	40		± 10%
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI 7032 ISO 1798	kPa	125		MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	33		MAX.
Deformazione permanente Compressione al	UNI 6352 ISO 1856	%	50%	75%	MAX.
			2,5	3,5	
CODICE DOGANALE : 39211310					
OEKO-TEX STANDARD 100 CLASSE 1					

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.