



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34
 Rev. Luglio 2018/OL

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)



NIR 25N

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	24	± 5%
Colore			Bianco / grigio perla	
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351	kPa	4,7	± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353	N (Newton)	25%	± 15%
			40%	
Resa elastica	UNI 6357 ASTM D-3574	%	65%	± 10%
			145	
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI 7032 ISO 1798	kPa	180	MIN.
			345	
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	33	MAX.
Deformazione permanente Compressione al	UNI 6353 ISO 1856	%	50%	MAX.
			75%	
			2,5	
			3,5	

Comportamento al fuoco secondo le norme: California Technical Bulletin 117/2013 Section 3

CODICE DOGANALE : 39211310

OEKO-TEX STANDARD 100 CLASSE I

Schiume microcellulare a cellula aperta di tipo convenzionale.

Poliuretani che garantiscono un buon confort ed eccellente indeformabilità nel tempo.

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.