



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

REV. Maggio 2019 /OL

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)



HLC 24 AU

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori			Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m3	24			± 5%
Colore			NERO			
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351	kPa	4,2			± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353	N (Newton)	25%	40%	65%	± 15%
			130	165	320	
Resa elastica	UNI 6357 ASTM D-3574	%	40			± 10%
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI 7032 ISO 1798	kPa	120			MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	32			MAX.
Deformazione permanente Compressione al	UNI 6353 ISO 1856	%	50%	75%		MAX.
			3,5	4,5		

Comportamento al fuoco secondo le norme :

- MVSS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302
 - CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117/2013 Section 3
- Schiume poliuretatiche additate con ignifugante liquido base fosforo/cloro, vietate in California dal 1/1/2020.

Certificazione Oeko-Tex Standard 100 per sostanze nocive

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.