



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
 C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
 Meccanografico Commercio Estero M9721844  
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34  
 Rev. Luglio 2011/OR

info@arefoam.it  
 www.arefoam.it

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)



## HLC/25 N (Heliocell)

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	25	± 5% (23.7-26.3)
Colore			Bianco	
Resistenza alla compressione (40%)	UNI EN ISO 3386-1	kPa	4,0	± 20% (3.2-4.8)
Porosità	ESAME VISIVO	n. celle /cm	17	± 2
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1798	kPa	120	MIN.
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1798	%	180	MIN.
Deformazione residua dopo compressione	UNI EN ISO 1856 Metodo A	%	50%, 22h, 70 °C	MAX.
			4,0	

Il prodotto ha prestazioni elevate e soddisfa le piu' svariate necessità. Adatto ad applicazioni quali ad esempio l'arredamento, il materasso, l'abbigliamento, l'imballaggio etc.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.