



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
 C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
 Meccanografico Commercio Estero M9721844  
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
 www.arefoam.it

REV. 2014/CH

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

## HLC 30 FE

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori			Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	30			± 5%
Colore			AZZURRO			
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351	kPa	4,2			± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353	N (Newton)	25%	40%	65%	± 15%
			145	175	328	
Resistenza alla trazione / Carico a rottura	UNI 7032	kPa	110			MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	25			MAX.
Resa elastica		%	50			
Deformazione permanente (22 h. 70 °C.) Compressione al	UNI 6352	%	50%	75%		MAX.
			2,0	2,5		
Materiale con caratteristiche di indeformabilità, molto elastico. CODICE DOGANALE : 39211310						