



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

REV. MARZO 2013/OL

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
 Sede Amministrativa e Stabilimento:
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
 Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)



HLC/40 AU (RC5E)

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori			Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	38			± 5%
Colore			Rosa			
Resistenza alla compressione (40%)	UNI 6351	kPa	5,0			± 15%
Resistenza all'affondamento / Indentazione	UNI 6353	N (Newton)	25%	40%	65%	± 15%
			160	200	380	
Resa elastica		%	44			± 10%
Resistenza alla trazione / Carico di rottura	UNI 7032	kPa	120			MIN.
Perdita di portanza / Fatica dinamica	UNI 6356 Parte 2°	%	28			MAX.
Deformazione permanente compressione al	UNI 6353	%	50%	75%		MAX.
			2,5	3,5		

Comportamento al fuoco secondo le norme :

- MVSS MOTOR VEHICLE SAFETY STD 302
- CALIFORNIA TECHNICAL BULLETIN 117 SEZ. A e D
- UNI 9175 (CLASSE 1 IM)
- AIRBUS ATS 1000.001 – ABD 0031
- FAR 25853
- ARRETE' DU 28 AOUT 1991 CLASSEMENT M4
- UNI ISO 3795
- UL 94 HF1
- IMO Resolution A 652(16)

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.