



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.

C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286

Meccanografico Commercio Estero M9721844

Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it

www.arefoam.it

REV. settembre 2016/CR



## LATTICE

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Osservazioni e tolleranze
Densità	ISO 845	Kg/m3	120	+/- 7%
Colore			Bianco latte	
Resilienza	ISO 8307	%	50	
Sag-Factor o Indentazione	ISO 2439	-	4,4	
Perdita di portanza	ISO 3385	%	4 15	Height loss Hardness loss
Compressione	ISO 1856	%	7	Height loss < 15%
Isteresi 40%	ISO 2439	%	475	
Durezza - 25% - 40%	ISO 2439	N	285 290	+/- 15
Proprietà di resistenza al fuoco	ISO 1021-1 ISO 2021-2		NA	Cigarette test Open flame

Note : materiale ottenuto per vulcanizzazione del 100% di una mistura di lattice sintetico.

Tolleranze sullo spessore : +/- mm. 2

Il lattice è conforme agli standard LFGB per prodotti a contatto con alimenti più sicuri e risponde ai requisiti minimi secondo la direttiva CE 1935/2004 che identifica i requisiti base per materiali e oggetti destinati a venire in contatto con prodotti alimentari.

CODICE DOGANALE : 961620000