



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. giugno 2008/EU

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

MOUSSE 303/B/RS (senza zolfo)

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	ISO 845/88 ASTM D 3575	Kg/m ³	150	+/- 25 kg
Colore			Rosso mattone	
Assorbimento acqua Water absorption	ASTM D 1056	Vol %	2% <5%	
Campo di temperatura di utilizzo		°C	-40 / + 100	
Restringimento lineare dopo 7 gg a 70 °C	ASTM D 1204	%	< 4 max <5	
Allungamento a rottura Elongation at break	ASTM D 412	%	>250	
Resistenza a rottura	ASTM D 412	kPa Kg/cm ^q	1050 10,50	
Resistenza alla lacerazione	ASTM D 624	kN/m Kg/cm	0,43 4,3	
Resistenza alla compressione 50% (22 h. a temperatura ambiente)	ASTM 1056/85	%	20	
Resistenza alla compressione	ISO 3386-1:1996	WV TL 52065	CV 40% = kPa 70	
Resistenza alla compressione al 25%	ASTM D 1056/85	Kg/cm ^q KPa	0,40 40	
Shore - OO	ASTM D2240	OO	50	+/- 5
Resistenza al fuoco	UL 94/97 FMVSS 302		UL 94 - HF1 PASS	

Note : gomma espansa a celle chiuse con composizione di CR/NBR.

Applicazioni: isolamento termico e acustico, guarnizioni antivibranti ed impermeabile.

Ottima resistenza AIR+U.V. Vulcanizzato perossidico senza zolfo.

Codice doganale : 40081100

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.