



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

REV. marzo 2009/OR

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
 Sede Amministrativa e Stabilimento:
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
 Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

MTP MSR/165

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m3	26	± 5%
Colore			GRIGIO	
Resistenza alla compressione (40%)	UNI EN ISO 3386-1	kPa	---	± 15%
Rigidezza a compressione	Fiat 9.55260 URL	g/cm ²	200	± 20%
Porosità	ESAME VISIVO	n. celle /cm	10	± 2
Resistenza alla trazione	UNI EN ISO 1798	kPa	140	MIN.
Allungamento a rottura	UNI EN ISO 1798	%	90	MIN.
Deformazione residua dopo compressione	UNI EN ISO 1856 Metodo A	%	50%, 22h, 70 °C	MAX.

Il prodotto per sua natura ha un buon potere di assorbimento acustico e termico, con un elevata resistenza meccanica e maggior resistenza ai solventi organici. È rigido pur con una bassa densità.
 Settori di applicazione: automobilistico, abbigliamento, calzatura, acustica, igiene della casa e personale, imballaggio, isolamento termico ecc.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.