



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. Ottobre 2016/JI



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquist

20084 Lacchiarella (...)

ETHAFOAM 35 ANTISTATICO ROSA

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori
Densità	ISO 845:2006	Kg/m ³	35
Compressive stress 1st impression - 25% impression - 50% impression - 70% impression	ISO 3386/1	N/mm ²	0,064 0,147 0,283
Compressive stress 4th impression - 25% impression - 50% impression - 70% impression	ISO 3386/1	N/mm ²	0,046 0,125 0,243
Compression set - 22 h, 23 °C, 50% after 2 h - 22 h, 23 °C, 50% after 24 h	ISO 1856	%	<25 <20
Thermal conductivity 10° C	NBN B62-201 DIN 52612	W/mK	0,055
Water absorption (Assorbimento d'acqua) 20 °C , hours capillary absorption - After 24 h - After 7 days - After 28 days	DIN 53428	VOL. %	<0,8 <1,3 <1,7
Thermal stability (Stabilità termica) -24 h, 70 °C	D-3575-S	%	<5
Compressive creep - 2.0 psi, 168 h, 23°C - 2.0 psi, 1000 h, 23°C	D-3575-BB	%	< 5 < 10
Surface resistivity (antistatic grade dissipative) 23°C , 50% RH	IEC 61340-5-3	W (Ohm)	<10 ¹¹
Static Decay (antistatic grade dissipative) 23°C , 50% RH	US FEDERAL TEST Standard 101C Method 4046	S	< 2 sec

Note : Non-cross-linked with closed cell, low density polyethylene.

CFC and HCFC free CODICE DOGANALE : 39211900

Il prodotto non è adatto al contatto con alimenti o prodotti farmaceutici. Contiene ammine.

Le caratteristiche di antistaticità sono garantite 2 anni dalla data di produzione

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.