



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
 C.F.e PIVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
 Meccanografico Commercio Estero M9721844  
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
 www.arefoam.it

Rev. luglio 2014/AL

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2  
 20084 Lacchiarella (MI)

## PE NA AB 3600

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	28	(25.2-30.8)
Colore			Nero	
Assorbimento acqua Water absorption	ISO 2896	Vol %	1	MAX
Compression stress - deflection 25%	ISO 3386-1	KPa	50	(35-65)
Compression stress - deflection 40%	ISO 3386-1	KPa	83	(56-110)
Compression stress - deflection 50%	ISO 3386-1	KPa	120	(80-160)
Compression set - deflection 25%, 24h after discharge	ISO 1856-C	%	14	(10-18)
Compression set - deflection 25%, 1/2h after discharge	ISO 1856-C	%	8.5	(6-11)
Thermal stability - max temperature range - dimensional change, lengthwise and crosswise	Internal	°C %	110 -5	MAX
Shore – A	ISO 868-1985 ASTM D2240		10	(9-11)
Shore – O			16	(14-18)
Shore – OO			53	(48-58)
Thermal conductivity At 10° C	ISO 8301	W/mK	0.036	

**Note** : PE espanso reticolato a celle chiuse

**Codice doganale** : 39211900

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.