



ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografi
Trib. Milano R

info@arefoam.it

14/PA arefoam.it



PE 25

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	ISO 845	Kg/m ³	25	
Colore			Antracite	
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	226	MIN.
Elongation at break Allungamento a rottura	ISO 1798	%	169	MIN.
Compression strength - at 10% - at 25% - at 50%	ISO 844	kPa	32 51 111	
Compression set at 25% - 0.5 hours - 24 hours	ISO 1856	%	16,5 5	
Compression set at 50% - 0.5 hours - 24 hours	ISO 1856	%	41,5 22	
Working temperature range	Internal	°C	-60 / + 90	
Water absorption	Internal	Vol %	1	MAX.
Water vapour transmission	ISO 1663	g/m ² *24h.	1,28	
Thermal conductivity - at 10°C - at 40°C	ASTM C177	W/mK	0,038 0,041	
Shore - OO	ASTM D2240	OO	49	
Flammability	FMVSS302	mm/min	47	

CODICE DOGANALE : 39211900 Polietilene reticolato a celle chiuse

Durante il processo di schiumatura possono verificarsi delle piccole imperfezioni che sono insite nella lavorazione della materia prima (piccoli buchi)

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.