



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
 Sede Amministrativa e Stabilimento:
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
 Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)



REV. 2011/NO

POLILAM PLANK 35				
Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	DIN 53420	Kg/m ³	35	
Colore			Bianco	
Tensile strength (Resistenza alla trazione) - Extrusion direction - Cross direction	DIN 53571	N/mm ²	0,36 0,26	
Compression strength - 25% (4 th compression) - 50% (4 th compression) - 70% (4 th compression)	DIN 53577	N/mm ²	0,036 0,095 0,0235	
Elongation at break - Extrusion direction - Cross direction	DIN 53571	%	73 68	
Water absorption (after 24h)	DIN 53428	Vol %	0,68	
Working temperature range	Internal	°C	-30 / + 80	
CODICE DOGANALE : 39211900 Polietilene a celle chiuse a bassa densità LDPE No-cross-linked with closed cell, non dusting, non toxic, odorless CFC and HCFC free Riciclabile al 100%				

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori