



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

REV. Novembre 2013/NO

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.


Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

POLILAM PLANK 60

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	DIN 53420	Kg/m ³	60	
Colore			Bianco	
Tensile strength (Resistenza alla trazione) - Extrusion direction - Cross direction	DIN 53571	kPa	242 236	
Compression strength - 25% (4 th compression) - 50% (4 th compression) - 70% (4 th compression)	DIN 53577	kPa	28 88 248	
Elongation at break - Extrusion direction - Cross direction	DIN 53571	%	32 25	
Water absorption (after 24h)	DIN 53428	Vol %	< 0,68	
Working temperature range	Internal	°C	-30 / + 80	

CODICE DOGANALE : 39211900

Polietilene a celle chiuse a bassa densità LDPE

No-cross-linked with closed cell, non dusting, non toxic, odorless

CFC and HCFC free

Riciclabile al 100%

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.