



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34


info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. gennaio 2014/NO

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)

POLILAM PLANK LD

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze						
Densità	DIN 53420	Kg/m ³	17-20	+/- 10%						
Colore			Bianco							
Compression strength - Extrusion direction pressed at	DIN EN ISO1798/08	kPa	<table border="1"> <tr> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>29</td> <td>29</td> </tr> </table>	25%	50%	70%	35	29	29	+/- 10%
25%	50%	70%								
35	29	29								
Compression strength - Cross direction pressed at	DIN EN ISO1798/08	kPa	<table border="1"> <tr> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>82</td> <td>83</td> </tr> </table>	25%	50%	70%	88	82	83	+/- 10%
25%	50%	70%								
88	82	83								
Compression strength - Vertical direction pressed at	DIN EN ISO1798/08	kPa	<table border="1"> <tr> <td>25%</td> <td>50%</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>202</td> <td>195</td> <td>200</td> </tr> </table>	25%	50%	70%	202	195	200	+/- 10%
25%	50%	70%								
202	195	200								
Cell size	BS 4443/1 Met. 4	cells 25 mm	≈ 12	+/- 2%						
Water absorption (after 24h)	DIN 53428	Vol %	< 2	+/- 10%						
Linear thermal stability	DIN 53428	%	< 2	+/- 10%						
Working temp range	Internal	°C	-30 / + 80							

CODICE DOGANALE : 39211900
Polietilene a celle chiuse a bassa densità LDPE
No-cross-linked with closed cell, non dusting, non toxic, odorless
CFC and HCFC free
Recyclable al 100%

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.