



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

REV. settembre 2016/IS

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.


Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)

POLILAM S

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 7214/08	Kg/m ³	16	+/- 10%
Colore			Bianco	
Stabilità termica (70°)	UNI EN ISO 7214/08	%	< 10	+/- 10%
Carico di compressione	UNI EN ISO 7214/08	N/mm ²	25%	+/- 10%
			50%	
			0,031	0,078
Dimensioni cella	UNI EN ISO 7214/08	n/25 mm	> 13	+/- 10%
Temperature limite consigliate	Interno	°C	-30 / + 80	

CODICE DOGANALE : 39211900

Polietilene a celle chiuse a bassa densità LDPE con aggiunta di additivi (talco, monostearato di glicerina e butano).

Le materie prime utilizzate per la produzione del polietilene sono ammesse negli elenchi di cui al Regolamento UE n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (eventuali test di cessione dovranno essere effettuati da cliente).

No-cross-linked with closed cell, non dusting, non toxic, odorless
 CFC and HCFC free
 Recyclable al 100%

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.