



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
 C.F.e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
 Meccanografico Commercio Estero M9721844
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
 www.arefoam.it

Rev. NOVEMBRE 2011/RE

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2
 20084 Lacchiarella (MI)



POTTSCORER 408

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	32 - 40	
Colore			giallo/bianco	
Compression resistance 40% Resistenza alla compressione	ISO 3386/1	kPa	4.5 – 8	
Visual cell count / Struttura cellulare	T/.013.2	PPI	8	Class 2-3
Ultimate elongation / Allungamento massimo	ISO 1798	%	225	
Tensile strength/ Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	125	
Tear resistance/ Resistenza alla lacerazione	ASTM D 3574 F	N/cm	9	

Schiuma di poliuretano flessibile ad elevata forza meccanica, con una migliore resistenza allo strappo durezza alla compressione e resistenza all'abrasione.

La struttura cellulare è irregolare.

Può essere utilizzato per spugne abrasive, da massaggio, rulli per pittura, dischi lucidanti, dosatori per lucida scarpe ...

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.