



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

REV. febbraio 2018/RE

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.
Sede Amministrativa e Stabilimento:
Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)
Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:
Via Salvo D'Acquisto, 2
20084 Lacchiarella (MI)



PPI 100 (S 57037)

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m ³	50 - 56	
Colore			nero	
Compression resistance 40% Resistenza alla compressione	ISO 3386/1	kPa	4.0 – 6.0	
Cell diameter (Visiocell) Diametro Cellulare	SS/T.013.4	micron	≤ 400	
Ultimate elongation/ Allungamento massimo	ISO 1798	%	400	
Tensile strength/ Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	240	
Tear resistance / Resistenza allo strappo	ASTM D3574/F	N/cm	7	
Clickability	SS/T.012.0	Classe	1	

Schiuma di poliuretano reticolata 100% celle aperte a base poliestere, con una struttura cellulare molto fine. Progettata per svariate applicazioni nella filtrazione. Ideale per la filtrazione dell'aria nell'industria elettronica, materiali di consumo per stampanti, filtrazione delle polveri etc.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.