



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.
C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286
Meccanografico Commercio Estero M9721844
Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it
www.arefoam.it

Rev. GENNAIO 2012/RE

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)

Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2

20084 Lacchiarella (MI)

PPI 20 (S 28280)

| Caratteristiche | Norme | Unità di misura | Valori | Tolleranze |
|--|----------------|-------------------|-------------|------------|
| Densità | UNI EN ISO 845 | Kg/m ³ | 23 - 27 | |
| Colore | | | nero | |
| Compression resistance 40% Resistenza alla compressione | ISO 3386/1 | kPa | 2.0 – 4.0 | |
| Diametro Cellulare | SS/T.013.4 | micron | 2300 - 3300 | |
| Ultimate elongation / Allungamento massimo | ISO 1798 | % | 250 | |
| Tensile strength/ Resistenza alla trazione | ISO 1798 | kPa | 100 | |

Schiuma di poliuretano reticolata a base poliestere, progettata per svariate applicazioni nella filtrazione. Prodotto ideale per la filtrazione dell'aria nell'industria automobilistica, condizionamento dell'aria, filtrazione delle polveri etc.

CODICE DOGANALE : 39211310

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori