



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
 Meccanografico Commercio Estero M9721844  
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
 www.arefoam.it

Rev. luglio 2017/RE

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:  
 Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:  
 Via Salvo D'Acquisto, 2  
 20084 Lacchiarella (MI)



## PPI 30 (S 28190)

Caratteristiche	Norma	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	UNI EN ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	23 - 27	
Colore			BLACK	
Resistenza alla compressione 40% (4th cycle)	ISO 3386/1	kPa	2.0 – 4.0	
Diametro cellulare (Visiocell)	SS/T.013.4	micron	1650 - 2150	
Allungamento a rottura	ISO 1798	%	300	
Resistenza alla trazione	ISO 1798	kPa	150	

Schiuma di poliuretano di tipo poliesteri con il 100% di celle aperte reticolate.  
 Il materiale è indicato per diverse varietà di usi, in particolare come filtro per aria.

Codice doganale : 39211310

### Pressure drop (hPa) vs foam thickness at variable air velocity

Pressure drop (hPa) / 25 cm<sup>2</sup>  
 i.f.o. foam tickness at different air velocity  
 for Bulpren S 28190

