



Capitale Sociale 31.200 Euro i.v.  
 C.F. e P.IVA 03868690151 - C.C.I.A.A. 977286  
 Meccanografico Commercio Estero M9721844  
 Trib. Milano Reg. Soc. N° 179034/5182/34

info@arefoam.it  
 www.arefoam.it

REV. settembre 2019/OK

ARTICOLI RESINE ESPANSE S.R.L.

Sede Amministrativa e Stabilimento:

Via Marconi, 26 Frazione Cavoletto - 20088 Rosate (MI)  
 Tel. +39 02/9052912 (3 line R.A.) - Fax +39 02/9053340

Sede Sociale:

Via Salvo D'Acquisto, 2  
 20084 Lacchiarella (MI)

## EVA HD 125 V

Caratteristiche	Norme	Unità di misura	Valori	Tolleranze
Densità	ISO 845	Kg/m <sup>3</sup>	125	+/- 15
Colore				
Tensile strength Resistenza alla trazione	ISO 1926	kPa	≥900	
Elongation at break Allungamento a rottura	ISO 1926	%	≥200	
Compression strength / Resistenza alla compressione - at 10% - at 25% - at 50%	ISO 844	kPa	≥175 ≥270 ≥360	
Compression set at 25%, 22h - 1/2 hour - 24 hours	ISO 1856-B	%	4 2	
Cell size	IE-09	mm	0,21	
Maximun Working temperature	Internal	°C	+ 90	
Water absorption after 28 days	DIN 53428	Vol %	1	
Thermal conductivity - at 10°C - at 40°C	ISO 2581	W/mK	-	
Shore - OO	IE-08	OO	82/34	
Flammability spessore mm 10	ISO 3795	mm/min	≤100	

CODICE DOGANALE : 39211900

Polietilene EVA a celle chiuse, dimensioni blocco vergine mm 1250x1000x50

Prodotto inerte che non favorisce la proliferazione di microrganismi, non tossico e contaminante.

Il materiale viene prodotto in completa assenza di clorofluorocarburi (C.F.C.)

Durante il processo di schiumatura possono verificarsi delle piccole imperfezioni che sono insite nella lavorazione della materia prima (piccoli buchi).

Riferimento a test ed analisi effettuate dai nostri fornitori

Il presente documento potrà essere soggetto a variazioni e aggiornamenti senza obbligo di preavviso.